



EUCO #452 EPOXY SYSTEM

Adhesivo de alto módulo, cumple con ASTM C 881

EUCLID GROUP
EUCOMEX

Descripción

EUCO #452 EPOXY SYSTEM es un material de 2 componentes, 100 % reactivo, diseñado como un adhesivo insensible a la humedad y aglomerante para numerosas aplicaciones. Este material de alto módulo se ofrece en baja viscosidad (LV), viscosidad mediana (MV), o consistencia de GEL. EUCO 452 EPOXY SYSTEM permite un tiempo normal de trabajo cuando se adhiere al concreto a más de 4 ° C

Aplicaciones principales

- Adherencia a concreto, acero, cerámica o madera.
- Pernos de anclaje, espigas.
- Requerimientos de adhesión en general.
- Recubrimientos de concreto.
- Las formulaciones en GEL son usadas para adhesión vertical y sobre cabeza, anclaje y reparación.
- Rellena grietas en concreto y mampostería.

Ventajas

- Insensible a la humedad para adherir a superficies secas o mojadas.
- Adhiere recubrimientos de concreto fresco a losas de concreto endurecido.
- ▲ Puede contribuir a obtener puntos LEED.
- Puede ser usado con arena o agregado para aplicaciones gruesas y morteros de reparación.
- Diseñado para ser utilizado por encima de 4 ° C
- Forma un recubrimiento fuerte, resistente a químicos y al desgaste para losas de pisos industriales.

Información técnica

Propiedad	#452 LV	#452 MV	#452 GEL	#452 Cartucho MV	#452 Cartucho GEL
Formación de gel	30 min.	30 mi.	30 min.	6 a 8 min.	30 min.
Tiempo de trabajabilidad	90 min.	90 min.	90 min.	10 a 20 min.	90 min.
Resistencia de adhesión	22 MPa (3200 psi)	17 MPa (2500 psi)	14 MPa (2,000 psi)	15 MPa (2,200 psi)	15 MPa (2,230 psi)
Absorción de agua	0.15 %	0.081 %	0.4 %	0.36 %	0.31 %
Módulo de compresión	2,741 MPa (397,600 psi)	2,218 MPa (321,664 psi)	1,827 MPa (265,000 psi)	2,606 MPa (378,000 psi)	1,965 MPa (285,000 psi)
Resistencia a la compresión	78 MPa (11,360 psi)	89 MPa (12,890 ps)	69 MPa (10,000 psi)	75 MPa (10,900 psi)	70 MPa (10,200 psi)
Apariencia, mezclado	Gris	Gris	Gris	Ámbar-Claro	Gris

Las propiedades que se muestran fueron determinadas en condiciones de laboratorio.

Envase/Rendimiento

Los epóxicos EUCO 452 forman un sistema de dos componentes que se mezclan a una razón de 2 a 1, base volumen, de Parte A/Parte B. Las proporciones de cada unidad han sido preestablecidas y envasadas en unidades de: Kit (A+B) de 3 Gal (11.4 L) y Kit (A+B) de 1 Gal (3.8L). EucO #452 MV y GEL está disponible también en cartuchos de 0.7 L mezclado 1:1. Con un rendimiento de 0.6 L de epóxico.

Los rendimientos podrían variar de acuerdo a la textura y temperatura de la superficie y granulometría de la arena usada para morteros. Los rendimientos mostrados son cantidades aproximadas.

*El radio de cobertura variará dependiendo de la textura de la superficie del concreto sin recubrir así como del espesor de película del recubrimiento epóxico.

Rendimiento, m ² /galón*	EUCO 452 LV	EUCO 452 MV	EUCO 452 GEL
	3.1 m ² /L para imprimación/sellado	2.5 m ² /L para recubrimientos de adherencia	1.5 m ² /L para recubrimientos de adherencia
	0.6 m ² /L para morteros de 6 mm	0.5 m ² /L para morteros de 6 mm	0.4 m ² /L para morteros de 6 mm

Vida en anaquel

2 años almacenado en su empaque original, sin abrir.

Especificaciones/normas

- EUCO #452 LV cumple con ASTM C 881, Tipos I, II, IV y V, Grado 1, Clase B y C.
- EUCO #452 MV cumple con ASTM C 881, Tipos I, II, IV y V, Grado 2, Clase B y C.
- EUCO #452 GEL cumple con ASTM C 881, Tipos I, II, IV y V, Grado 3, Clase B y C.
- EUCO #452 Cartucho MV cumple con ASTM C 881, Tipos I y IV, Grado 1, Clase A, B y C.
- EUCO #452 Cartucho GEL cumple con ASTM C 881, Tipos I, II, IV y V, Grado 3, Clase B y C.

Instrucciones de uso

Preparación de Superficie.- El concreto nuevo debe tener un mínimo de 28 días y poseer una superficie abierta, porosa y texturizada, sin ningún compuesto de curado o sellado. El concreto viejo debe estar limpio y bien texturizado. Se deben eliminar aceites, tierra, basura, pintura y el concreto dañado. Se debe preparar la superficie mecánicamente con un escarificador, desbastadora, lanzadora de perdigones o municiones o equipo similar que dé un perfil de superficie adecuado a la aplicación. (Las aplicaciones de recubrimiento deben tener una ligera apariencia de desarenado (sandblasted), mientras que las aplicaciones de capas de recubrimiento (toppings) deben tener perfilada la superficie del concreto para exponer el agregado grueso del concreto). El paso final debe ser la completa eliminación de cualquier residuo con una aspiradora o lavado a presión.

Mezclado.- El rango de temperatura apropiado en que todos los materiales deben estar es de 16 °C a 32 °C. Mezcle las partes A y B (resina y endurecedor), por 2 minutos utilizando un taladro eléctrico y propelas. Para facilitar el mezclado agregue la parte B a la parte A (no lo inverso). Se debe mezclar muy bien el epóxico para asegurarse que la reacción química sea la correcta. Si se va a incorporar agregado, éste se mezcla después que las partes A y B se han mezclado. Coloque inmediatamente. **Aplicación.-** (Adherencia, Sellado o Recubrimiento) Use formulaciones LV o MV en estas aplicaciones. Aplique el material con un rodillo, brocha o squeegee de manera uniforme. No permita que el material forme charcos. Las superficies muy porosas pueden requerir una segunda capa para lograr el comportamiento esperado. **Primario y Adherencia.-** Si está utilizando EUCO #452 como un puente de adherencia para una capa de recubrimiento (topping) cementicia, coloque la capa de recubrimiento sobre el EUCO #452 mientras el epóxico esté mojado. Si el epóxico se ha vuelto "pegajoso", al punto que ya no es un líquido viscoso, se debe aplicar una capa fresca de EUCO #452 antes de colocar la capa de recubrimiento. **Sellado .-** Si se va a colocar una segunda capa de EUCO #452 sobre el concreto, la primera capa debe estar ligeramente "pegajosa" (4-10 horas), cuando se aplique la segunda capa. Se puede crear una superficie anti-derrapante dispersando arena de sílice (malla de 20-50) en el recubrimiento y pasando el rodillo para fijar la arena. **Morteros de Reparación.-** Se pueden hacer morteros con estos productos mediante la adición de agregado. El tamaño, la gradación y la cantidad será determinado por la aplicación. Se debe colocar EUCO #452 LV en la superficie (como "primer") antes de la aplicación del mortero. Mezcle la unidad de epóxico (parte A y parte B) antes de añadir el agregado. Use una llana para colocar el mortero. Si la superficie es demasiado áspera, se puede aplicar una sobre capa de EUCO 452 LV o MV. **Instrucciones de aplicación del cartucho epóxico.-** Coloque la boquilla y dosifique el epóxico con presión suave y constante. Deseche material hasta que logre un color uniforme y sin rayas. Instalación de anclaje: Inserte la boquilla mezcladora y rellene el orificio desde el fondo. Inserte el anclaje con un movimiento suave para asegurar el contacto completo del epóxico. Establezca el anclaje hasta que el epóxico haya curado.

Limpieza

Lave las herramientas y equipo con acetona o MEK antes de que se endurezca el material.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucocomex.com.mx



EUCOMEX
EUCLID GROUP

Precauciones / Limitaciones

- El color de este producto puede variar y puede ponerse amarillento y degradarse en una consistencia de gis o tiza si se expone prolongadamente a la luz solar.
- Mantenga los materiales lo más cercano posible a los 21 °C almacene a temperatura ambiente 24 horas antes de usarlo. No lo caliente con flama.
- Almacénelo bajo techo entre temperaturas de 7° C a 43 ° C
- Los componentes del epóxico pueden causar irritación. Evite el contacto con los ojos y la piel.
- No se aplique sobre superficies con agua estancada.
- No se aplique sobre “primer” endurecido o epóxico viejo sin la preparación adecuada de la superficie.
- No se recomienda su uso como sellador de superficie sobre concreto nuevo de menos de 30 días.
- No se recomienda su uso cuando el concreto base tiene una temperatura inferior a los 4 ° C
- En todos los casos, consulte la hoja de seguridad antes de usarse.

Rev. 05.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto dirijase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCALID GROUP
EUCOMEX